

# F92

## Tencuială decorativă acrilică

- peliculă foarte aderentă la suport
- rezistență la factori distructivi mecanici și intemperii
- gamă largă de nuanțe pastel sau intense
- structuri tip BOB DE OREZ (B) sau SCOARȚĂ DE COPAC (K).



## Aplicații

**EUROMGA F92** este o tencuială pe bază de dispersii acrilice, gata preparată, aplicabilă în strat subțire, destinată finisărilor exterioare sau interioare, atât pentru clădirile noi (inclusiv ca parte componentă a termosistemului EUROMGA), cât și pentru cele vechi. Datorită rășinilor de ultimă generație din compoziție, tencuiala are proprietăți de autocurățare și o rezistență sporită.

## Punere în operă

**Suport:** produsul se aplică pe substraturi minerale, cum ar fi: beton, tencuială ciment – var, plăci de gips – carton, substrat de gips, precum și pe termosistem. Substratul trebuie să fie suficient de puternic, uscat, compact, stabil și curățat de eventualele impurități: săruri datorate eflorescenței, var, ulei, grăsimi, ceară, resturi de vopsea de orice tip. Straturile de tencuială și cele de vopsea cu aderență slabă trebuie îndepărtate, zonele contaminate sau susceptibile de a dezvolta alge sau mucegaiuri trebuie să fie spălate cu apă sub presiune, după care se vor trata cu algicide și fungicide, iar defectele se vor repara cu un mortar de nivelare. Înainte de aplicarea tencuiei pe substratul alcătuit din termosistem, trebuie aplicată amorsa **EUROMGA F99**, cu cca. 48 ore după aplicarea stratului de adeziv și cca. 24 de ore înaintea aplicării tencuiei decorative.

**Preparare:** **EUROMGA F92** tencuiala acrilică este gata de utilizat. La nevoie, se poate dilua cu max. 2 % apă (în funcție de condițiile de mediu: temperatură, umiditate). Înainte de aplicare amestecați conținutul ambalajului cu un mixer la viteză redusă, pentru omogenizare perfectă. Nu amestecați produsul cu alte materiale: vopsele de diferite tipuri, var, humă sau solvenți organici. În cazul utilizării de tencuială colorată, asigurați-vă că folosiți același lot de tencuială decorativă. În caz contrar, este posibilă apariția pe perete de diferențe de nuanță. Eventualele reclamații de culoare pot fi luate în considerație numai pentru același lot de fabricație.

**Aplicare:** Tencuiala se aplică pe substratul pregătit, grunduit, într-un strat cu o grosime echivalentă cu grosimea particulelor de marmură, cu ajutorul unui fier de glet din oțel inoxidabil. Excesul de material trebuie îndepărtat și colectat într-o găleată, unde se amestecă. Structura tencuielii se realizează cu o drișcă din material plastic, înainte de uscarea peliculei. Structurarea se va face cu mișcări circulare într-o singură direcție (structură BOB DE OREZ) sau cu mișcări verticale sus-jos (structură SCOARȚĂ DE COPAC). Timpul de lucru de la aplicarea tencuielii și până la structurarea peliculei depinde de gradul de absorbție a suprafeței și temperatura mediului ambiant. Aplicarea se va face ud-pe-ud, astfel încât, noua suprafață acoperită cu tencuială să fie în continuarea suprafeței aplicate anterior, încă neuscată. În caz contrar se vor vedea diferențe între cele două porțiuni aplicate. A se avea în vedere intervalele tehnologice pentru tencuirea colțurilor și a suprafețelor îndoite ale clădirii. Timpul de uscare: 12 - 24 de ore, depinde de tipul de substrat, temperatura, umiditatea relativă a aerului.

**ATENȚIE!** temperatura scăzută și umiditatea ridicată pot prelungi timpul de uscare, cu câteva zile.

## Recomandări

Temperatura mediului ambiant, a substratului și a materialelor în timpul aplicării și uscării trebuie să fie între +5°C și 25°C. *Produsul se poate aplica și până la temperatura de 0°C, în formula aditivă cu aditiv pentru temperaturi scăzute.*

A se proteja în mod corespunzător suprafețele proaspăt aplicate cu tencuială împotriva acțiunii directe a razelor soarelui, a vântului și a ploii. Eventuala vopsire a peliculei de tencuială poate fi efectuată, dacă este necesar, după 24 de ore numai cu vopsea de fațadă (se recomandă să utilizați Vopsea de fațadă MGA).

*In cazul produsului aditivat (semnalizat printr-un sticker cu un fulg aplicat pe capac), temperatura de aplicare scade până la 0°C.*

## Ambalare

Ambalaje din polipropilenă – 25 kg

## Consum

| Granulație | Bob de orez<br>(kg/1 m <sup>2</sup> ) | Scoarță de copac<br>(kg/1 m <sup>2</sup> ) |
|------------|---------------------------------------|--|
| 1,5 mm     | B 15 (2,8)                            | K 15 (2,5)                                 |
| 2,0 mm     | B 20 (3,4)                            | K 20 (2,9)                                 |
| 2,5 mm     | B 25 (4,1)                            | K 25 (3,2)                                 |

(Consum specific aproximativ)

## Caracteristici tehnice

|                                   |                             |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| Densitate produs gata de utilizat | cca. 1,85 g/cm <sup>3</sup> |
| Timp de uscare la suprafață       | 2-3 ore                     |
| Timp de uscare în profunzime      | 2-3 zile                    |
| Alunecare pe verticală            | 0,42 mm                     |
| Deformație transversală           | 2,80 mm                     |

| Alte caracteristici                         | Standardul de încercări | Valori declarate                        |
|---|-------------------------|---|
| Permeabilitatea la vapori de apă (V)        |                         | >50.50 g/m <sup>2</sup>                 |
| Clasa de permeabilitate la vaporii de apă   | SR EN 1062-1:2004       | Clasa V2                                |
| Coeficient de transmisie a apei lichide (w) |                         | >0,32kg/m <sup>2</sup> h <sup>0.5</sup> |
| Clasa de permeabilitate la apă              | SR EN 1062-1:2004       | Clasa W2                                |
| Reacția la foc                              | EN13501-1               | Clasa C                                 |

|                                  |             |                  |
|----------------------------------|-------------|------------------|
| Structura                        | BOB DE OREZ | SCOARȚĂ DE COPAC |
| Conținut de compuși organici (%) | 5.61%       | 7.25%            |

## Depozitare

Perioada de valabilitate este de 12 luni de la data fabricației tipărită pe ambalaj, în spații uscate și în ambalajul original, nedeșfăcut.

## Nota

*Informațiile furnizate în această fișă tehnică reflectă cunoștințele noastre de ultimă oră cu privire la particularitățile utilizării produsului. Aceste informații fac posibilă utilizarea corectă dar nu se pot substitui expertizei practice a aplicatorilor/utilizatorilor- care sunt unicii responsabili pentru deciziile asupra scopului, momentului și modului de utilizare a produsului și asupra consecințelor acestor decizii.*

*Fișa Tehnică din prezenta ediție înlocuiește edițiile anterioare.  
Fișă tehnică V092020-2*