

M50

Șapă grosieră

- Suprafețe plane
- Lucrabilitate sporită
- Pentru interior și exterior



Aplicații

EUROMGA M50 este un amestec uscat de ciment, nisip și aditivi ce poate fi folosit ca șapă flotantă sau șapă de aderență precum și ca beton de egalizare pentru terase sau balcoane.

Punere în operă

Preparare : Conținutul unui sac de 30 kg se amestecă cu aprox. 3,6 litri apă curată și rece și se omogenizează. Prepararea se recomandă a se executa în malaxorul pentru mortare. Pentru cantități mici se va utiliza o bormașină la care este atasat un mixer pentru mortare.

Aplicare : Suportul pe care se aplică **M50** trebuie să fie portant, curățat de praf, resturi de ciment, decofrol sau eventuale eflorescențe. La punerea în operă se vor respecta standardele și normele în vigoare. Grosimea stratului poate fi între 3,5 – 8 cm.

Recomandări : produsul se poate pune în operă atunci când temperatura aerului, produsului și a suportului este în intervalul +5° și + 30°C. În primele 7 zile de la aplicare se recomandă udarea șapei. NU este indicată uscarea forțată. În cazul podelelor încălzite, pornirea instalației se poate face după min. 14 zile, de la turnarea șapei.

Caracteristici tehnice

Compoziție	ciment, nisip și aditivi sintetici
Culoare	gri
Apă de amestec	aprox. 3,6 l litri / 30kg praf
Timp de punere în operă	1 oră
Temperatura de aplicare	+5°C ÷ +30°C

Caracteristici de performanță

Rezistența la compresiune (28 zile)	> 20N/mm ²
Rezistența la încovoiere (28 zile)	> 5N/mm ²
Coeficient de conductivitate (λ)	1,4 W/mk
Clasa de rezistență	CT-C20-F5 conform SR EN 13813
Consumul de material	cca. 20kg/m ² /1cm grosime strat

Ambalare, depozitare și transport

Perioada de valabilitate este de 12 luni de la data fabricației tipărită pe ambalaj, în spații uscate și în ambalajul original, nedesfăcut.

Nota

Recomandările tehnice, verbale și scrise, pe care le oferim în sprijinul Cumpărătorului/Aplicatorului, pe baza experienței noastre, corespund stadiului actual de cunoaștere în știință și practică.

Ele sunt orientative și nu implică un raport de drept contractual sau obligații suplimentare contractului de vânzare-cumpărare.

Ele nu absolvă Cumpărătorul de obligația de a verifica dacă produsul este potrivit cerințelor de aplicare și exploatare în care urmează a fi folosit.

Fișa Tehnică din prezenta ediție înlocuiește edițiile anterioare.

Fișă tehnică V082020-2